

PEKASS_STOPREZ

Vysoce výkonný antikoroziční vosk

Popis

PEKASS_STOPREZ je vysoce výkonný antikoroziční vosk bez obsahu baria, s rozpouštědlem 2. třídy nebezpečnosti (Hořlavý). Poskytuje silný, mechanicky odolný, trvanlivý film chránící proti korozi.

PEKASS_STOPREZ je tixotropní a je proto dobře aplikovatelný i na svislých plochách bez stékání. Oblasti použití přípravku PEKASS_STOPREZ jsou velmi rozmanité: Používá se na ochranu podvozků a konzervaci dutin v automobilovém průmyslu. Poskytuje vynikající antikoroziční ochranu holých povrchů polotovarů, lisovacího nářadí a licích forem. Výrobek je ideální pro dlouhodobou konzervaci a skladování pod přístřeškem nebo na volném prostranství.

PEKASS_STOPREZ je dále vhodný pro antikoroziční ochranu dlouhodobě odstavených vozidel a strojů v zemědělství a stavebnictví.

Specifikace

PEKASS_STOPREZ je schválen společností MAN dle M 3082 Typ D2.

Přednosti

PEKASS_STOPREZ vytváří ochranný film, který

- Tixotropní výrobek, nedochází ke skapávání filmu,
- tepelně stabilní film,
- vynikající ochrana proti korozi,
- snadné nanášení.

Použití

PEKASS_STOPREZ lze nanášet postřikem, válečkem nebo štětcem. Při stříkání je třeba dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy. Při dlouhodobějším skladování může, vzhledem k tixotropním vlastnostem, dojít k mírnému zahuštění výrobku. Avšak zamícháním lze obnovit původní viskozitu.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	hnědá	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	40	DIN ISO 2592
Hmotnost filmu	g/m ²	38	FLV-F 3
Zbytek po odpaření	%	55	FLV-V 1
Doba výtoku při 20 °C	s	60	DIN 53 211 **)
Doba zasychání	min	60	-
Bod skápnutí filmu	°C	140	DIN ISO 2176
Antikorozní ochrana (plechy St 1405)			
Solná komora	h	800	DIN 51 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 100	DIN 50 017 KFW
Kondenzační komora	h	1000	ASTM D-1748
Doba antikorozní ochrany – skladování v hale	měsíce	12 – 36 ***)	-
Doba antikorozní ochrany – pod přístřeškem	měsíce	12 – 36 ***)	-
Doba antikorozní ochrany – na volném prostranství	měsíce	6 – 24 ***)	-

**) ihned po vyrobení

***) balené železné díly, relativní vlhkost < 65 %, vytápěno

****) balené železné díly, relativní vlhkost < 65 %, mírné podnebí